



**Zahia Pinturas** desarrollo **Crystal-Gloss** que es una **Clara de Poliuretano** de altos sólidos de dos componentes para sistemas bicapa que proporciona excelentes propiedades protectoras ya que cuenta con una mezcla de inhibidores y absorbedores de rayos ultravioleta de la más alta calidad, evitando con esto el amarillamiento prematuro de los acabados así como los cambios de color por la exposición al sol.

### **MODO DE EMPLEO**

Agitar perfectamente los materiales antes de usarse. Mezclar 4 partes de **Crystal-Gloss** por 1 parte de **Catalizador para Esmalte de poliuretano** o **Catalizador Universal** esta mezcla una vez agitada perfectamente se deberá diluir con 4 partes de solvente para claras de poliuretano o solvente para esmalte de poliuretano.

Prepare únicamente la cantidad a utilizar ya que la vida útil de la mezcla una vez catalizada es de 4 a 6 horas dependiendo de la temperatura ambiente y la humedad relativa, después de transcurrido este tiempo no recomendamos aplicar el producto ya que sus propiedades iniciales pueden sufrir alteraciones.

No mezcle el material sobrante ya catalizado con material nuevo porque este puede ocasionar que el material nuevo se pueda gelar en el envase.

### **INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN**

Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos húmedas de Crystal-Gloss a una presión de aplicación de 3Kg/cm<sup>2</sup> permitiendo un oreo entre mano y mano de 10 a 15 minutos si la temperatura ambiente esta fría permita un oreo más prolongado es decir de 15 a 20 minutos.

### **LIMPIEZA DEL EQUIPO**

Se recomienda limpiar perfectamente el equipo de aplicación inmediatamente después de haber aplicado **Crystal-Gloss** para evitar que el material catalizado se seque dentro del equipo.

Utilice únicamente los solventes recomendados por el departamento tecnico de zahia pinturas, no utilice solventes genericos como el thinner estandar ya que estos afectan las propiedades finales del acabado y puede repercutir en un bajo brillo, una mala apariencia y un deficiente secado.

**ADVERTENCIA: UTILICE UNICAMENTE LOS SOLVENTES RECOMENDADOS POR EL DEPARTAMENTO TECNICO DE ZAHIA PINTURAS, NO UTILICE SOLVENTES GENERICOS COMO EL THINNER ESTANDAR YA QUE ESTOS AFECTAN LAS PROPIEDADES FINALES DEL ACABADO Y PUEDE REPERCUTIR EN UN BAJO BRILLO, UNA MALA APARIENCIA Y UN DEFICIENTE SECADO.**