



Zhaia Pinturas ha desarrollado el **Primer de Relleno 1K** de un solo componente con gran contenido de sólidos que proporciona alta capacidad de relleno, excelente adherencia, es de secado rápido, fácil lijado, buena tersura y nivelación, tiene excelente resistencia a la intemperie y a la corrosión. Se recomienda su uso en trabajos de repintado total o en reparaciones parciales (resanes) proporcionando un producto de alto desempeño.

El **Primer de Relleno 1K** esta formulado con materias primas de gran calidad, que puede recibir cualquier acabado como Esmalte Acrílico High Kolor, Esmalte Acrílico Fast Kolor, Esmalte poliuretano, Base Color Gloss Kolor, etc.

MODO DE EMPLEO

La superficie por pintar deberá estar perfectamente limpia, libre de toda suciedad que pudiera afectar la adherencia del primer y las propiedades del acabado final: como pintura agrietada, grasa, polvo, etc. Se recomienda hacer las reparaciones necesarias a la superficie por pintar.

Agite vigorosamente el **Primer de Relleno 1K** antes de aplicarlo sobre todo cuando el periodo de almacenamiento sea prolongado. Por 1 litro de **Primer de Relleno 1K** adicione de 50% de Thinner Acrílico si requiere un mejor poder de relleno ajustando su equipo de aplicación a una presión de 2 a 3 Kg/cm² y procurando utilizar una boquilla de 1.7 a 2.0 para primarios, aplique de 2 a 3 manos dejando un oreo entre mano y mano de 10 a 15 minutos dependiendo de la temperatura ambiente, y hasta un 100% de Thinner Acrílico cuando requiere únicamente un buen fondo que se pueda recubrir. Para lijar el Primer de Relleno 1K deje secar de 30 a 45 minutos y lije con lija de agua No. 400 a 600 ya sea en seco o en húmedo.

ADVERTENCIA: UTILICE UNICAMENTE LOS SOLVENTES RECOMENDADOS POR EL DEPARTAMENTO TECNICO DE ZAHIA PINTURAS, NO UTILICE SOLVENTES GENERICOS COMO EL THINNER ESTANDAR YA QUE ESTOS AFECTAN LAS PROPIEDADES FINALES DEL PRODUCTO, Y PUEDE REPERCUTIR EN UNA MALA APARIENCIA, UN DEFICIENTE SECADO, ASI COMO DE UNA DEFICIENTE ADHERENCIA DEL PRIMER.